

Procedimento Químico

para placas Colour Holographic BB640

Banho Prévio

1º – Banho em água destilada ou TEA | 20 min

2º – Secar em câmara escura | 24h

Estas placas necessitam de um banho prévio de água destilada ou numa solução de concentração conhecida de TEA (para hologramas pseudo-cor) durante 20 minutos.

Após o banho, estas devem ser colocadas a secar durante 24h antes de se efetuar o registo (exposição ao LASER)

ATENÇÃO! – Tanto o banho como o período de secagem deve ser feito às escuras.

Revelação:

1º – Revelador (CW-C2) 4 mins

2º – Água Destilada 3 mins

3º – Branqueador até clarear

4º – Água Destilada 3 mins

5º – Água Corrente 3 mins